FIAV
L. MAZZACCHERA s.p.a.

STÄHLE		VERGLEICHSTABELLE							
		UNI	EURONORM	DIN	WNr	AFNOR	BS	AISI/SA	JIS/SUS
NICHTROSTENDE STÄHLE	Austenitische edelstähle	X8CrNiS18-9	X8CrNiS18-9	X8CrNiS18-9	1.4305	Z 8 CNF 18-09	303 S 31	303	SUS 303
		X5CrNi18-10	X5CrNi18-10	X5CrNi18-10	1.4301	Z 6 CN 18-09	304 S 15	304	SUS 304
		X2CrNi19-11	X2CrNi19-11	X2CrNi19-11	1.4306	Z 3 CN 18-10	304 S 11	304L	SUS 304L
		X4CrNi18-12	X4CrNi18-12	X4CrNi18-12	1.4303	Z 5 CN 18-11 FF	305 S 19	305	SUS 305
		X16CrNi23-14	X15CrNiSi20-12	X15CrNiSi20-12	1.4828	Z 17 CNS 20-12	309 S 24	309	SUH 309
		X6CrNi25-20	X15CrNiSi25-21	X15CrNiSi25-20	1.4841	Z 15 CNS 25-20	314 S 25	310	SUH 310
		X6CrNi25-20	X8CrNi25-21	X8CrNi25-21	1.4845	Z 8 CN 25-20	310 S 24	310S	SUS 310S
		X3CrNiMo17-13-3	X5CrNiMo17-12-3	X5CrNiMo17-12-2	1.4401	Z 6 CND 17-11	316 S 31	316	SUS 316
		X2CrNiMo17-12	X2CrNiMo17-12-2	X2CrNiMo17-12-2	1.4404	Z 3 CND 17-12-02	316 S 11	316L	SUS 316L
		X6CrNiT i18-11	X6CrNiTi18-10	X6CrNiTi18-10	1.4541	Z 6 CNT 18-10	321 S 31	321	SUS 321
		X6CrNiNb18-11	X6CrNiNb18-10	X6CrNiNb18-10	1.4550	Z 6 CNNb 18-10	347 S 31	347	SUS 347
	Ferritische edelstähle	X6Cr17	X6Cr17	X6Cr17	1.4016	Z 8 C 17	430 S 17	430	SUS 430
		X14CrMoS17	X14CrMoS17	X14CrMoS17	1.4104	Z 13 CF 17	X14 CrMoS17	430F	SUS 430F
		X6CrMo17-1	X6CrMo17-1	X6CrMo17-1	1.4113	Z 8 CD 17-01	434 S 17	434	SUS 434
		X6Cr13	X6Cr13	X6Cr13	1.4000	Z 8 C 12	403 S 17	403	SUS 403
		X6CrAl13	X6CrAl13	X6CrAl13	1.4002	Z 8 CA 12	405 S 17	405	SUS 405
	Martensitische edelstähle	X12Cr13	X12Cr13	X12Cr13	1.4006	Z 13 C 13	410 S 21	410	SUS 410
		X12CrS13	X12CrS13	X12 CrS13	1.4005	Z 11 CF 13	416 S 21	416	SUS 416
		X20Cr13	X20Cr13	X20Cr13	1.4021	Z 20 C 13	420 S 37	420	SUS 420J1
		X30Cr13	X30Cr13	X30Cr13	1.4028	Z 33 C 13	420 S 45		SUS 420J2
		X39Cr13	X39Cr13	X39Cr13	1.4031	Z 40 C 14	X39Cr13		
		X17CrNi16-2	X17CrNi16-2	X17CrNi16-2	1.4057	Z 15 CN 16-02	431 S 29	431	SUS 431
	Ferritisch-austenitische edelstähle (duplex-stähle)	X2CrNiMoN22-5-3	X2CrNiMoN22-5-3	X2CrNiMoN22-5-3	1.4462	Z 3 CND 22-05 Az	318 S 13	(22-05)	SUS 329J3L SUS 630
	Ausscheidungshärtende ferritisch-perlitische stähle	X5CrNiCuNb16-4	X5CrNiCuNb16-4	X5CrNiCuNb16-4	1.4542	Z 7 CNU 17-04	X5CrNiCuNb16-4	630 (17-04 PH)	
	Anderes							UNS n° S 42010 (TrimRite)	